

[First Hit](#)      [Previous Doc](#)      [Next Doc](#)      [Go to Doc#](#)

☐ [Generate Collection](#) [Print](#)

L12: Entry 44 of 87

File: JPAB

May 2, 1990

PUB-NO: JP402118632A  
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02118632 A  
TITLE: OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: May 2, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SATO, YOSHIKAZU

KAWAKAMI, HARUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJI ELECTRIC CO LTD

APPL-NO: JP63272321

APPL-DATE: October 28, 1988

US-CL-CURRENT: 349/182

INT-CL (IPC): G03C 1/00; G02F 1/17; G11B 7/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an optical recording medium withstanding repeated coloring and decoloring and having superior durability by forming a recording layer contg. a photochromic compd. on a substrate in a thickness satisfying specified conditions.

CONSTITUTION: A recording layer 2 contg. a photochromic compd. is formed on a substrate 1 in a thickness D (mm) satisfying  $D \geq 10^{-5}/C$  [where C is the concn. (mol/l) of the photochromic compd.]. In this case, 0.004pt.wt. fulgide and 1pt.wt. polycarbonate as a polymer binder are dissolved in 40pts.wt. dichloromethane and the substrate 1 made of quartz glass is coated with the resulting coating soln. in 0.1mm thickness by a bar coating method to form the recording layer 2. An optical recording medium not absorbing an incident light signal in repeated use, capable of transferring an information recording and erasing part toward the interior of the recording layer and having a long service life can be obtd.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO&Japio

[Previous Doc](#)      [Next Doc](#)      [Go to Doc#](#)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平2-118632

⑬ 公開 平成2年(1990)5月2日

⑭ Int.Cl.<sup>5</sup>

G 03 C 1/00  
G 02 F 1/17  
G 11 B 7/24

識別記号

531

庁内整理番号

8910-2H  
7428-2H  
8120-5D

A

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 光記録媒体

⑯ 特 願 昭63-272321

⑰ 出 願 昭63(1988)10月28日

⑱ 発 明 者 佐 藤 嘉 一

⑲ 発 明 者 川 上 春 雄

⑳ 出 願 人 富士電機株式会社  
㉑ 代 理 人 弁理士 山 口 巖

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会  
社内  
神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会  
社内  
神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

明 細 書

1. 発明の名称 光記録媒体

2. 特許請求の範囲

1) 基板上にホトクロミック化合物を含む記録層を積層しホトクロミック化合物の光照射による可逆的な着消色により情報の記録、消去を行う光記録媒体において、記録層の厚さをD (nm)、ホトクロミック化合物の濃度をC (mol/l) とするときに、

$$D \geq 10^{-3} / C \quad \text{---(1)}$$

を満足する記録層を備えることを特徴とする光記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は光記録媒体に係り、特に耐久性に優れる記録層を備える光記録媒体に関する。  
(従来の技術)

従来光反応を利用したメモリ材料は写真という形態で実用されているに過ぎないが、最近高密度記録の可能性が検討されている。なかでも光照射

による材料の色の変化が可逆的に起こるホトクロミック材料が注目されている。ホトクロミック材料は種類もガラス、結晶と豊富であり、無機質のものから有機質のものまであるが特にスピロ化合物やフルギド化合物が可逆的な光記録材料として高密度記録の可能性の検討がなされている。これらホトクロミック化合物を光記録材料に用いる場合は、媒体上に蒸着膜、ラングミュアプロジェット膜などの薄膜を形成したり、無機あるいは有機の透明体中に分散または担持させることが行われる。ホトクロミック化合物の色の変化は異なる波長の光を用いて可逆的に行われる。  
(発明が解決しようとする課題)

しかしながらこのホトクロミック化合物を用いる光記録媒体の可逆的な着消色については、その繰返し耐久性が従来60回程度しかなく、繰返し耐久性に劣るという問題があった。

この発明は上述の点に鑑みてなされ、その目的はホトクロミック化合物のモル数を増やすようにして、着消色の繰返し耐久性に優れる光記録媒体

BEST AVAILABLE COPY

を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上述の目的はこの発明によれば、基板上にホトクロミック化合物を含む記録層を積層しホトクロミック化合物の光照射による可逆的な着消色により情報の記録、消去を行う光記録媒体において、記録層の厚さを  $D$  (mm)、ホトクロミック化合物の濃度を  $C$  (mol/l) とするとき、厚さが次式 (I)

$$D \geq 10^{-3} / C \quad \text{----- (I)}$$

を満足する記録層を備えることにより達成される。

ホトクロミック化合物としてはフルギドが用いられる。濃度はホトクロミック化合物の有機バインド中における濃度である。

(作用)

記録層を光が透過する際、光によるホトクロミック化合物の分解は表面に近い所程起こりやすい。即ち、記録層の分解は表面から内部に向かって進行する。

(実施例)

次にこの発明の実施例を図面に基いて説明する。

- 3 -

いま  $X$  と  $Y$  を酸素に選び、 $R_2$  を水素とし、 $R_1$ ,  $R_3$  および  $R_4$ ,  $\sim R_4$  をメチル基とした場合の異性体 I (退色型) と II (発色型) の吸収スペクトルを第 2 図に示す。ここで曲線 A は異性体 I の吸収スペクトル、曲線 B は異性体 II の吸収スペクトルである。紫外線  $h\nu_1$  として  $h\nu_1 = 366\text{nm}$  の光を照射するとフルギドの異性体 I は閉環して異性体 II の発色型へと変化する。可視光として  $h\nu_2 = 450 \sim 550\text{nm}$  の光を照射すると開環して異性体 I の退色型へ変化する。


さて紫外線として高圧水銀燈の光を利用する。高圧水銀燈の紫外線の波長としては種々のものが含まれるがこのうちフルギドを異性体 I より異性体 II へ変化させるのに有効なものとして  $330\text{nm}$ ,  $366\text{nm}$  の紫外線がある。その他  $311\text{nm}$ ,  $300\text{nm}$ ,  $290\text{nm}$ ,  $280\text{nm}$  等の紫外線も含まれるが、これらは異性体 I を光分解して光記録媒体の機能をこわす ( $320\text{nm}$  より短い波長の紫外線はフルギドを分解する。 )。

光記録媒体に高圧水銀燈の紫外線と  $550\text{nm}$  の可視光を交互に照射すると、退色型の淡黄色と発色

第 1 図はこの発明の実施例に係る光記録媒体の模式断面図で基板 1 の上に記録層 2 が積層されている。このような光記録媒体は次のようにして調製される。

フルギド (I) を 0.004 重量部、高分子結着剤としてポリカーボネイト 1 重量部をジクロロメタン 40 重量部に溶解させる。このようにして得られた塗布液をバーコート法を用いて石英ガラス製の基板 1 上に  $0.1 \mu\text{m}$  厚に塗布して記録層を形成する。

フルギドは下記の構造異性を示す。



ここで  $X$  と  $Y$  は酸素、窒素、硫黄を示し、 $R_1$ ,  $\sim R_4$  は水素、アルキル基または環状の基を示す。

- 4 -

型の赤色とに変化し、光互変異性が認められ、記録、消去が可能であることがわかった。読み出しは  $550\text{nm}$  の波長の微細光を用い反射法によりこれを行うことができる。繰返し耐久性の評価は  $550\text{nm}$  の光を照射して異性体 II を異性体 I へ変化させたときに  $550\text{nm}$  における読み出しの吸光度変化が 10 % 以内になったときに書換え不能としてこれを寿命とする。このような定義の寿命を用いると書換えは 1 万回可能であった。

この発明の実施例に係るフルギドの濃度  $C$  は  $10^{-4}$  (mol/l) であり記録層の厚さ  $D$  は  $10^{-3} \text{mm}$  であるので濃度と厚さの積 ( $C \times D$ ) は  $C \times D = 10^{-7}$  となる。フルギドの濃度と寿命 1 万回を保証する記録層の厚さとの積は反比例の関係にあるから (I) 式  $D \geq 10^{-3} / C$  が満足されれば寿命 1 万回以上の光記録媒体が得られる。

(比較例 1)

記録層をスピンコート法により膜厚  $100\text{nm}$  とした以外は実施例と同様にした。このようにして調製した光記録媒体の寿命は 10 回であった。

- 5 -

- 236 -

- 6 -

BEST AVAILABLE COPY

## 〔発明の効果〕

この発明によれば、基板上にホトクロミック化合物を含む記録層を積層しホトクロミック化合物の光照射による可逆的な着消色により情報の記録、消去を行う光記録媒体において、記録層の厚さを  $D$  (nm)、ホトクロミック化合物の濃度を  $C$  (mol/l) とするときに、厚さ  $D$  が次式 (1)

$$D \geq 10^{-3} / C \quad \text{----- (1)}$$

を満足する記録層を備えるので光による記録層の劣化が表面より開始されても表面で劣化したものはその後の繰返し使用において入射光信号を吸収することがなく、記録層の内部に向かって情報の記録、消去部分を移行することができ、その結果寿命に優れた光記録媒体を提供することが可能となる。


## 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の実施例に係る光記録媒体の模式断面図、第2図はホトクロミック化合物の光吸収特性を示す線図である。


1：基板、2：記録層。

代理人 井上 山口 蔵

- 7 -



第1図



第2図